

Полиуретаново лепило за дървени подови покрития

Описание

ISOMAT AK-PARQUET е силно, полиуретаново лепило за дървени подови покрития. Притежава:

- Отлична адхезия.
- Висока устойчивост на температурни колебания, от -40°C до $+90^{\circ}\text{C}$.
- Звукоизолационни свойства.
- Постоянна еластичност и висока механична якост.
- Много добро залепване към различни основи.
- Може да се боядисва.
- Полага се лесно, тъй като е готово за употреба и не е необходимо да се смесват компонентите.
- Не съдържа разтворители и вода, и поради това не влияе на дървените покрития.

Области на приложение

Подходящо за залепване на всички видове дървени подови покрития (масивен и ламиниран паркет дюшапе и т.н.) върху циментови основи, стари дървени подови покрития, плочки, мрамори, мозайки метални повърхности и т.н. Подходящо за подове с подово отопление.

Технически характеристики

Вид:	паста
Цвят:	бежов
Плътност:	1,45 kg/l
Първоначално втвърдяване:	45 min
Време за втвърдяване:	3mm/ 24hrs (23°C, 50% R.H)
Твърдост по SHORE A:	50±5
Якост на опън (ISO 8339) :	1,5 N/mm ²

Удължение до скъсване
(ISO 8339) : 400%

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да е суха и чиста, без прах, нестабилни частици, мазнини и други замърсявания..

2. Полагане

Лепилото се полага равномерно върху основата с назъбена маламашка за дървени подове. Дървените плоскости се поставят върху лепилото с лек натиск. При условие че крайната повърхност трябва да се полира, трябва да се изчакат поне 24 часа след полагането, в зависимост от температурата. Въпреки това е препоръчително да се изчакат 2-3 дни, така че дървеното покритие да е напълно залепено.

Разход

1,2-1,4 Kg/m² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и вида на основата.

Опаковка

ISOMAT AK-PARQUET се предлага в пластмасови кофи от 12 kg (всяка кофа съдържа две алуминиеви торби от 6kg).

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява на места защитени от влага и високи температури.

Забележки

- Гъстотата на лепилото зависи от температурата. При ниски температури лепилото е по-гъсто.
- Преди полагане на лепилото върху подове с подово отопление, те трябва да са работили поне две седмици преди полагане.
- Влагата на дървото трябва да е в препоръчителните граници.
- Влагата на основата трябва да е в препоръчителните граници, които се изискват за полагане на дървени покрития.
- Относителната влажност на въздуха трябва да е между 40% и 70%, и околната температура трябва да е между +10°C и +35°C.
- Консултирайте се със съветите за безопасност и предпазни мерки, написани върху опаковката.